

MORTIER RAPIDE

25 KG



Fabriqué
en France

Composition

- Sable 0/4
- Ciments spéciaux



5 à 10
minutes



Domaine d'utilisation

Mortier utilisé pour les petits scellements (fixation de gonds de volets, piquets, poteaux, etc.), le rebouchage, le ragréage et les petites réparations à l'intérieur comme à l'extérieur. L'épaisseur d'application varie de 1 à 4 cm par passe.



Mise en oeuvre :

Mélanger, de préférence à la bétonnière, avec environ 3,5 l d'eau pour 25 Kg jusqu'à la consistance voulue. Le mélange doit être homogène, onctueux et sans grumeaux. Le temps de prise est d'environ 5 minutes. Dès le début de prise, le mortier ne pourra plus être malaxé ou réutilisé.

25 kg
= 13 L.

Consommation

1 sac de 25 Kg de mortier sec = 13 l de mortier prêt à l'emploi



Conditionnement :

Sac de 25 Kg – Palette de 42 sacs soit 1,050 tonne – Palette perdue



Précaution d'emploi :

La mise en oeuvre doit s'effectuer à une température comprise entre +5°C et +30°C sur un support propre et nettoyé de tous éléments pouvant nuire à l'adhérence. Le support devra être humidifié avant application.

Le béton, la brique, le parpaing et la pierre sont des supports admis.

Le plâtre, la peinture et le bois sont des supports à exclure.

Les travaux devront être protégés du froid, de la pluie et du vent. Ne jamais travailler sur un support gelé ou en cours de dégel.



Stockage et conservation :

La durée de conservation, dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité, est de 12 mois à partir de la date de fabrication.

SACAMAT
La construction de qualité

Tél. 03 22 25 27 25

Fax 03 22 25 27 28

contact@sacamat.com

SACAMAT FRANCE

Z.I. La Foraine de Lannoy - 80120 Rue

www.sacamat.com