

MORTIER RÉFRACTAIRE 25 KG



Fabriqué
en France

Composition

- Sable 0/4
- Charges minérales
- Ciments spéciaux



Hautes
températures



Domaine d'utilisation

Mortier de montage et jointoiment des cheminées à foyer ouvert ou fermé, des barbecues et des boisseaux à l'intérieur comme à l'extérieur.

Résiste aux hautes températures. Insensible aux intempéries.



Mise en oeuvre :

Mélanger, de préférence à la bétonnière, avec environ 3,5 l d'eau pour 25 Kg jusqu'à la consistance voulue. Le mélange doit être homogène, onctueux et sans grumeaux. Ce dosage est à adapter afin d'obtenir une épaisseur de joint d'environ 7 à 10 mm.

Le temps d'utilisation d'une gâchée est d'environ 30 minutes. Les éléments peuvent être ajustables pendant 10 à 20 minutes. Le jointoiment doit être fait 15 minutes après le début de prise. Dès le début de prise, le mortier ne pourra plus être malaxé ou réutilisé.

40 kg
m²
de briques

Consommation

40 Kg de mortier sec = pose de 1 m² de briques de 6x11x22 cm

1 sac de 25 Kg de mortier sec = 13 l de mortier prêt à l'emploi



Conditionnement :

Sac de 25 Kg – Palette de 30 sacs soit 750 kg – Palette perdue



Précaution d'emploi :

La mise en oeuvre doit s'effectuer à une température comprise entre +5°C et +30°C sur un support propre et nettoyé de tous éléments pouvant nuire à l'adhérence. Le support devra être humidifié avant application.

Les produits en terre cuite sont des supports admis.

Le plâtre, la peinture et le bois sont des supports à exclure.

La mise en service peut être faite 48 heures après la fin de l'ouvrage en évitant les feux intenses.

Les travaux devront être protégés du froid, de la pluie et du vent. Ne jamais travailler sur un support gelé ou en cours de dégel.



Stockage et conservation :

La durée de conservation, dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité, est de 6 mois à partir de la date de fabrication.

SACAMAT
La construction de qualité

Tél. 03 22 25 27 25

Fax 03 22 25 27 28

contact@sacamat.com

SACAMAT FRANCE

Z.I. La Foraine de Lannoy - 80120 Rue

www.sacamat.com